

CARA PLEIN



Resistencia al desgaste por abrasión 2,8 mm

Absorción de agua por capilaridad 24,53 g/ cm³

Densidad aparente 2413 Kg/m³

Resistencia a la compresión 104Mpa

Porosidad abierta 12,9 %

Disminución de la resistencia a la heladicidad sin defectos tras 48 ciclos

Resistencia a la flexión bajo carga concentrada 6,1N/mm²

Resistencia a la flexión a momento constante 4,5 Pa

Resistencia al impacto 45 cm

Carga de rotura para anclaje de diam. 6 mm: 1741 N